



Spett. Le

RAPI-GOM S.r.l.

Via Manzoni, 8

24060 VILLONGO (BG)

Data, 11 Gennaio 2017

RP n° **815-A/2016**

Rif. Vs. Conferma del 12.12.2016

Camp. ricevuto il 16.12.2016 Data inizio prove: 21.12.2016 Data fine prove: 11.01.2017 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA "RAPI 50 FDA RAL 3013" FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA
(Placca 200x200x2mm)

RAPI 50 FDA RAL
3013

Metodi di prova Valori limite

ALIMENTI ACQUOSI

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------|--|--|
| • Estratto dopo le prime 7 ore | mg/in ² | 0,5 | | |
| • Estratto dopo le successive 2 ore | mg/in ² | <0,1 | | |

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(e)

max 20
max 1

ALIMENTI GRASSI

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------|--|--|
| • Estratto dopo le prime 7 ore | mg/in ² | 11,2 | | |
| • Estratto dopo le successive 2 ore | mg/in ² | 0,3 | | |

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(f)

max 175
max 4


Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e dei risultati delle prove di migrazione, si attesta che la mescolanza in gomma denominata **"RAPI 50 FDA RAL 3013"** è idoneo ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi, (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

E. Badomer, L'OPERATORE



F. Negroni, IL DIRETTORE






Data, 11 Gennaio 2017

RP n° **815-B/2016**

Rif. Vs. Conferma del 12.12.2016

Spett. Le

RAPI-GOM S.r.l.

Via Manzoni, 8

24060 VILLONGO (BG)

Camp. ricevuto il 16.12.2016 Data inizio prove: 21.12.2016 Data fine prove: 11.01.2017 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA "RAPI 60 FDA RAL 3013" FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA
(Placca 200x200x2mm)

RAPI 60 FDA RAL
3013

Metodi di prova Valori limite

ALIMENTI ACQUOSI

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

• Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	0,4		max 20
• Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,1		max 1

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(e)

ALIMENTI GRASSI

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso

• Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	10,9		max 175
• Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	<0,1		max 4

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(f)

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e dei risultati delle prove di migrazione, si attesta che la miscelazione in gomma denominata "**RAPI 60 FDA RAL 3013**" è **idoneo** ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi, (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.


I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

E. Badomer, *L'OPERATORE*

F. Negroni, *IL DIRETTORE*





Data, 11 Gennaio 2017

RP n° **815-C/2016**

Rif. Vs. Conferma del 12.12.2016

Spett. Le

RAPI-GOM S.r.l.

Via Manzoni, 8

24060 VILLONGO (BG)

Camp. ricevuto il 16.12.2016 Data inizio prove: 21.12.2016 Data fine prove: 11.01.2017 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA "RAPI 70 FDA RAL 3013" FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA
(Placca 200x200x2mm)

RAPI 70 FDA RAL
3013

Metodi di prova Valori limite

ALIMENTI ACQUOSI

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----|--|--------|
| • Estratto dopo le prime 7 ore | mg/in ² | 0,4 | | max 20 |
| • Estratto dopo le successive 2 ore | mg/in ² | 0,1 | | max 1 |

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(e)

ALIMENTI GRASSI

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------|--|---------|
| • Estratto dopo le prime 7 ore | mg/in ² | 13,8 | | max 175 |
| • Estratto dopo le successive 2 ore | mg/in ² | <0,1 | | max 4 |

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(f)

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e dei risultati delle prove di migrazione, si attesta che la mescolanza in gomma denominata **"RAPI 70 FDA RAL 3013"** è idoneo ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi, (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

E. Badomer, L'OPERATORE

Badomer Elise

F. Negroni, IL DIRETTORE

Meg

